

KEMIRA PAX-40

POLICLORETO DE ALUMÍNIO

ESPECIFICAÇÕES INTERNAS		
Al ₂ O ₃ , %	9,5 ± 0,3	AQP-LABO-010
Basicidade relativa, %	41 ± 5	AQP-LABO-011
Densidade (20°C), g/cm ³	1,21 ± 0,02	AQP-LABO-014
Cloretos, %	11,5 ± 1	AQP-LABO-016
Sulfatos, %	1,5 ± 0,5	AQP-LABO-012
Viscosidade (20°C), mPa.s	< 25	AQP-LABO-015
pH (20°C)	2,0 ± 0,5	AQP-LABO-013

Revisão: 02		Março 2013
Elaborado por	Eugenia Ricomà	Responsável Laboratorio
Revisto por	Alvarim Padilha	Diretor Fabril
Aprovado por	Lluís Sabaté	Diretor Produção

KEMIRA PAX-40